

EASYBUILD®

EB MURMØRTEL M5

HENTAR VEL FYRIR FLEST MÚRVERK OG LAGFÆRINGAR INNAN- OG UTANHÚSS

VÖRULÝSING

EB MURMØRTEL M5 er þurrmúr sem samanstendur af sementi, fylliefni og íbætiefnum. Aðeins á að blanda múrefnið með vatni og hægt er að nota það bæði innanhúss og utan.

NOTKUNARSVIÐ

EB MURMØRTEL M5 er notað fyrir múrverk og þússningu á múrstein, bæði burðarveggi og annað, steypu flísar, blokkir, náttúrustein og þess háttar.

LEIÐBEININGAR VARÐANDI NOTKUN

Undirbúningur

Yfirborð á að vera hreint og laust við steypuleifar, ryk, feiti og laust efni. Gleypið yfirborð á að bleyta. Ekki má vera vatn til staðar á flötum þegar verkið er hafið.

Blöndun

Helltu um 3 lítrum af hreinu vatni í hentugt blöndunarílát, bættu við múrblöndunni og blandið með múrhæru í ca. 5 mínútur þar til að kögglalaus og einsleitur massi myndast. Láttu blönduna eiga sig í 5 mínútur og jafna sig áður en haldið er áfram að blanda. Blandaður múr sem er byrjaður að harðna má ekki mýkja upp með vatni, fargið honum.

Borið á

EB MURMØRTEL M5 er borið á og jafnað út með til þess gerðum múrverkfærum. Hitastig yfirborðs og lofthiti verður að vera yfir +5°C. Þússað yfirborð er hægt að meðhöndla með múrbretti eða öðru múrverkfæri til að fá fram þá áferð yfirborðs sem óskað er eftir. Þykkt yfir 15 mm verður að bera á í fleiri umferðum. Múrin verður að hafa þornað nægilega áður en frekari meðhöndlun á sér stað.

Eftirmeðhöndlun

Þússuðum flötum skal haldið rökum fyrstu dagana og verja gegn beinu sólarljósi og vindi til að koma í veg fyrir of hraða þurrkun. Vara sem var nýlega sett á verður að vernda gegn frosti þar til múrin hefur náð fullnægjandi styrk.


Hreinsun

Vöruna er hægt að fjarlægja af tækjum og búnaði með vatni ef það er gert strax eftir framkvæmd. Hafi efnið harðnað verður að fjarlægja það með vélbúnaði.

NOTKUN

20 kg af vörunni gefur um það bil 11-12 lítra af múrblöndu.


Notkunar svið



Verkfæri



Hitastig þegar borið á



Hlutfall blöndu



Vinnslutími



Varnarbúnaður



TÆKNILEG GÖGN

Íbætt vatn:	um það bil 3 l á 20 kg poka
Efnisnotkun:	20 kg gefa um það bil 11-12 lítra af múrblöndu
Vinnslutími:	um það bil 2 klst.
Prýstipólsstyrkur:	>5 N/mm ² eftir 28 sólarhringa
Hitastig við notkun:	+5 °C til + 35 °C
Umbúðir:	20 kg pappírspokar

GEYMSLA

EB MURMØRTEL M5 má geyma í allt að 12 mánuði í þurrum lokuðum upprunalegum umbúðum.

UPPLÝSINGAR VARÐANDI HEILSU OG ÖRYGGI

Varan getur valdið ofnæmisviðbrögðum á húð og alvarlegum augnskaða. Varist innöndun ryks.

Við snertingu við húð og augu, þvoðið með sápu og miklu vatni. Það er mælt með að nota öryggisgleraugu, hanska, hlífðarfatnað og grímur, sem og sýna venjulegar varúðar-ráðstafanir við meðhöndlun kemískra efna.

Varðandi frekari upplýsingar, sjá öryggisblað.

MAPEI-AÐSTOÐIN

Varðandi spurningar og aðstoð varðandi notkun á vörum okkar, hafðu samband við Mapeiaðstoðina í síma; +47 08715 eða í tölvupósti; teknisk@mapei.no

Söluaðili: Húsasmiðjan



HÚSASMIDJAN

Vörunúmer Húsasmiðjunnar: 8412442

