

EASYBUILD®

ILDFAST MØRTEL

SÉRSTAKT MÚREFNI MEÐ MIKIÐ ÞOL GAGNVART HITA

VÖRULÝSING

ILDFAST MØRTEL er múrefni á sementsgrunni með mikla mótstöðu gagnvart hita.

NOTKUNARSVIÐ

ILDFAST MØRTEL er hitaþolin múrblanda til notkunar við reyrkrör, eldvarnarvegg o.fl. Aðeins skal bæta vatni í ILDFAST MØRTEL.

LEIÐBEININGAR VARÐANDI NOTKUN

Undirbúningur

Flöturinn verður að vera laus við óhreinindi, laust efni, ryk o.s.frv. Í heitu veðri eða með mjög gleypið yfirborð er mælt með að bleyta fletina fyrirfram. Varist polla á yfirborðinu.

Blöndun

ILDFAST MØRTEL er blandað með 9 til 7,5 dl af vatni á hvert ílát og blandað með borvél með spaða þar einsleit og kremkennd blanda næst. Ekki nota meira vatn en nauðsyn er til, þar sem það dregur úr gæðum á lokaútkomu.

Borið á

Tilbúin blanda af ILDFAST MØRTEL er lögð á með heppilegum múrverkfærum í þykkt allt að 5 cm. Við meiri þykkt er múrinn lagður á í fleiri umferðum. Hitastig á að vera yfir +5°C. Blandaðan massa verður að nota innan 1 klst. Það á ekki að bæta við meira vatni þegar massinn byrjar að harðna. Eftir steypu ætti að væta sýnilega steypu í nokkra daga, bera á yfirborðsherði eða loka af með plastfólíu. Múrinn þarf að harðna í tiltekinn tíma áður en hann lendir í hita.


Hreinsun

Verkfæri og búnaður er hreinsaður með vatni áður en varan hefur harðnað. Þornað efni er aðeins hægt að fjarlægja með vélbúnaði

NOTKUN

3 kg ILDFAST MØRTEL gefa um það bil 1,9 lítra af tilbúinni blöndu.


Notkunarvið




Verkfæri



Hitastig þegar borið á



Hlutfall blöndu



Varnarbúnaður



TÆKNILEG GÖGN

Prýstipólsstyrkur eftir 28 sólarhringa :	> 15 MPa
Íbætt vatn:	um það bil 9 dl á 3 kg fötu
Mesta kornastærð:	2,5 mm
Efnisnotkun:	3 kg fata gefur um það bil 1,9 lítra af tilbúnum massa.
Umbúðir:	3 kg plastfata

GEYMSLA

Bestu notkunareiginleikar innan 12 mánaða frá framleiðsludagsetningu.

UPPLÝSINGAR VARÐANDI HEILSU OG ÖRYGGI

Varan getur valdið ofnæmisviðbrögðum á húð, alvarlegum augnskaða og ertingu í öndunarfarum. Varist innöndun ryks.

Við snertingu við húð og augu, þvoíð með sápu og miklu vatni. Það er mælt með að nota öryggisgleraugu, hanska, hlífðarfatnað og grímur, sem og sýna venjulegar varúðarráðstafanir við meðhöndlun kemískra efna

Varðandi frekari upplýsingar, sjá öryggisblað.

MAPEI-AÐSTOÐIN

Varðandi spurningar og aðstoð varðandi notkun á vörum okkar, hafðu samband við Mapeiaðstoðina í síma; +47 08715 eða í tölvupósti; teknisk@mapei.no

Söluaðili: Húsasmiðjan



HÚSASMIDJAN

Vörunúmer Húsasmiðjunnar: 8412443

