

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
 Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
 Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	7 - 10	100 - 143	38 - 54

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Brukstørr	Ca. 24 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Underlag	Behandling
Bart metall:	Grunning: 1 x QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Krittende, smittende underlag:	Grunning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Sugende eller porøse underlag:	Grunning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Toppstrøk: 3 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Umalte bygningsplater/ gipsplater, overmalbar tapet/ vev:	Grunning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Tekstiltapet:	Grunning: 1 x JOTUN Grunning for tapet . Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Tidligere malte underlag:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Underlag misfarget av sot, nikotin e.l.:	Grunning: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning Toppstrøk: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .

Rengjøring

JOTUN Spesial wipex anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

56884312, 56884323, 56884338, 56884357, 57318974, 57318985

NOBB modul nummer

42208722

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.