

Isola D-Glass

Underlagsbelegg for takstein og platetak

Produktdata

Glassfiberstamme
Kantforsterkning av polypropylenfilt: 30 g/m²
Vekt pr. rull: 28,6 kg
Rullengde: 15m
Rullbredde: 1m



Produktbeskrivelse

Isola D-Glass består av en glassfiberstamme som er gjennomimpregnert med asfalt. Stammen er belagt på begge sider med stabilisert asfalt og overflaten er dekket med finkornet skiferstrø (D-strø). Underlagsbelegget er kantforsterket med en 30g/m² filt av polypropylen (PP) for god rivestyrke og stiftefeste.

Bruk

Isola D-Glass er beregnet brukt som underlagsbelegg for takstein og platetak. Underlagsbelegget kan også benyttes som ekstra sikkerhet under takstein når sutakplater benyttes.

Isola D-Glass har kantforsterking. Dette gjør at rivstyrken økes betraktelig, spikerfestet forbedres og produktet tåler røff behandling.

NB: Produktet skal ikke brukes under takshingel.

Montering

Isola D-glass rulles ut parallelt med takfoten, med 10 cm omlegg. Fest underliggende bane i omleggskanten slik at produktet ligger på plass til sløyfene blir montert. Kantforsterkningen benyttes til innretting av produktet ved utleggingen.

Lagring

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller med Isola D-glass må ikke settes ovenpå hverandre

Tilbehør

Isola Fugemasse



Isola D-Glass

Underlagsbelegg for takstein og platetak

Deklarerte egenskaper NS-EN 13859-1

Egenskaper	Ytelse
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F
Vanntetthet	W1
Strekkestyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	500 ± 25 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	250 ± 10 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	2,5 ± 0,5
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	2,5 ± 0,5
Rivstyrke	
Langs (N)	40 ± 25 %
Tvers (N)	55 ± 25 %
Kuldemykhet (°C)	-10
Bestandighet	
Vanntetthet	NPD*
Maksimal strekkstyrke (N/50 mm)	NPD*
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke (%)	NPD*
Helse- og miljøskadelige kjemikaler (Notat 1 og 2)	Ingen

*NPD - Ikke deklart

Notat 1: CPR REACH art. 25

Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no



Tørre og sunne hus