

JOTAPROFF AquaTech

Produktbeskrivelse

Type

Silkemat maling til badeværelser og vådrum.

Egenskaber og fordele

Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på vandtætte og vandafvisende overflader på vægge/lofter i vådrum på sygehuse, næringsmiddelindustrien og andre steder, hvor der kræves et slidstærkt og fugtbestandigt underlag. Malingen indeholder skimmelhindrende midler. Produktet anbefales kun til indendørs brug. I Danmark kan Jotuns Vådrumssystem, som produktet indgår i, anvendes iht. Vådrum SBI anvisning nr. 252.

Se jotun.dk samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

Underlag

Godkendt underlag er beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er ikke godkendt underlag til Jotuns Vådrumssystem.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	Silkemat 10
Generisk type	Akrylmaling
Tørstofindhold efter volumen	41 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Følg monteringsanvisningen, når Jotun Vådrumssystem anvendes, se jotun.dk.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	65°-80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Spredesevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	41 - 51

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	4 time(r)
Klar til brug	10 dage
Gennemhærdet	10 dage

Mindst 10 dage inden området udsættes for vand.

Brugsanvisning

Opbygning af et vandtæt system

Forarbejde: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med JOTUN Vådsumsspartel. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.

Overgangen mellem væg og gulv: Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlappes min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. JOTUN Grunder og Lim til Vådsum og JOTAPROFF Aquatech påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med JOTUN Spartel Vådsum. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådsumssystem.

Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingssystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingssystemet skal overlappes gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådsumsfugemasse i overgangen mod malingssystemet.

Rørgennemføringer: Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med JOTUN Grunder og Lim til Vådsum, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes fugen med egnet vådsumsfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchetter i vådsumsfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådsumsfugemasse.

Grunding: Alle sugende underlag grundnes med JOTUN Grunder og Lim til Vådrum fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m²/liter. Tørretid er minimum 4 timer.

Vægbeklædning: Påfør JOTUN Grunder og Lim til Vådrum ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Monter JOTUN Glasvæv/-filt. Når glasvævet/-filten sættes op, skal JOTUN Grunder og Lim til Vådrum stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlapning i indgående hjørner. Monter max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette gøres bedst med en stiv plastikspatel, som er afrundet i kanterne med slibepapir. Påfør JOTUN Grunder Lim til Vådrum som grunder. Grunderen påføres herefter ufortyndet vådt-i-vådt. Lad grundingen tørre i 12 timer.

Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, reparerer med et ekstra lag ufortyndet JOTUN Grunder og Lim til Vådrum henover skaden.

Topstrøg: 2 x JOTAPROFF AquaTech.

Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådrumssystem

Forarbejde: Rengøres med JOTUN Specialvask før Maling, slibes mat og afstøves.

Topstrøg: 2 x JOTAPROFF AquaTech.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet). JOTUN Specialvask Før Maling anbefales. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.