

TRESTJERNER SIGURAL EPOXYGULVMALING

Produkttype:

2-komponent vandfortyndbar epoxymaling med fremragende slidstyrke og kemikaliebestandighed til indendørs brug. Produktet består af en pigmenteret hærdedel og en epoxydel, der blandes sammen.

Produktet giver meget god beskyttelse mod mekanisk slitage, vandspild, olier og kemikalier.

Anvendelsesområder:

Produktet anvendes på mur- og betonflader i bryggers, fyrrum, kældre, trapper, garagegulve, lagerhaller, industrigulve, værksteder, fødevareindustrien, tankstationer og gulve/vægge i landbruget.

Produktet kan påføres på egnet, trykfast afretningsmasse.

Tekniske data:

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast og uden fedstoffer, olier og andre forureninger. Tidligere malebehandlede underlag affedtes med JOTUN Kraftvask og slibes matte.

Nystøbt gulv skal tørre i min. 2 mdr. inden behandling (1 uge pr. cm støbt beton), og relativ fugtighed i betonen skal være under 85%. Nystøbt eller ubehandlet gulv slibes maskinelt eller afvaskes med syre for at fjerne slamlag og eventuel membranbæres. Ved afvaskning med syre anvendes en 10-15% saltsyreopløsning. Lad virke i 15 min. og skyl godt med rent vand. Afvaskning med syre må ikke foretages på gulve uden afløb eller mulighed for god udskylning. Alternativet til afvaskning med syre er maskinel slibning.

Brugsanvisning:

Hæld del B op i del A. Omrør godt og vent ca. 10 min., inden blandingen tages i brug. Blandingen skal bruges inden 1,5 time.

Påfør først malingen med en flad pensel langs kanter. Mal derefter resten af gulvet med en korthåret rulle eller pensel.

Temperaturen i luften og underlaget bør min. være +15°C under brug og udhærdning.

På stålglattet, hård beton grundes der med 1 strøg fortyndet TreStjerner Sigural i ønsket farve (fortyndes ca. 10% med vand efter sammenblanding af A + B komponent); - derefter 2 strøg ufortyndet TreStjerner Sigural.

På løsere, sugende puds og betonunderlag grundes der med Sigural Klar Grunding og 2 strøg Sigural i ønsket farve.

Der skal gå min. 12 timer, men ikke mere end 48 timer mellem strøgene. Hvis der går mere end 48 timer mellem strøgene, skal gulvet slibet mat, inden det overmales.

Blandingsforhold (Del A:B):

Vægt: 2,4:1
Volumen: 2,2:1

Påføringsmetode:

Rulle eller pensel.

Anbefalet forbrug:

5-8 m²/l pr. strøg, afhængig af underlaget.

Litervægt:	1,2
Volumentørstof (i%):	49 ± 2
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Overmalbar: Ca. 12 timer. Skal overmales inden 48 timer. Klar til brug: 24 timer. Større belastning: Ca. 48 timer.
Glans (v/60°C):	Blank (50-70)
Fortynder/Rengøring:	Vand. Rengøring i lidt vand og sæbe.
Emballage/Baser:	1 og 3 l Del A+B; Grunding, Antikhvid, Skygrå, Varmgrå og Grå. 6,2 l Del A; Skygrå og Varmgrå 3 l Del B
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Opbevares og transporteres frostfrit. Ved anvendelse ved temperaturer på +15°C eller højere sikres hurtigere hærdning og optimal hårdhed. Sørg for god udluftning under udhærdning af filmen. Tørretiden påvirkes væsentligt af ændret temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Forsæbning kan opstå på underlag, som tidligere er behandlet med en <u>ikke</u>-alkaliefast olie eller akrylmaling. Malingen vil da udhærde dårligt og slippe underlaget. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre skal blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. TreStjerner Sigural Klar Grunding har en svag gul egenfarve og må ikke anvendes som topstrøg.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for hhv. Del A og Del B for produktet. Kodenr. (1993) Brugsklar Blanding: 0-5. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder max. 140 g/l VOC.
Forbehold:	Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 11.07.2016 (Iht. NO 01.11.2016)