

# JOTUN Grunder og Lim til Vådrum

## JOTUN Grunning og lim for våtrom

### Produktbeskrivelse

#### Type

JOTUN Grunder og Lim til Vådrum er en vandfortyndbar specialgrunder og lim, som sammen med JOTUN Glasvæv/-filt og LADY Aqua/JOTAPROFF Aquatech/JOTAPROFF Vådrum 20 indgår i Jotuns Vådrumssystem. Godkendt af den norske Byggebranchens Vådrumsnorm (BVN) og anvendes i Danmark iht. Vådrum SBI anvisning 252.

#### Anvendelsesområde

Forlimning, limning og grunding af JOTUN Glasvæv/-filt. Produktet anbefales kun til indendørs brug. I Danmark kan Jotuns Vådrumssystem, som produktet indgår i, anvendes iht. Vådrum SBI anvisning nr. 252.

Se [jotun.dk](http://jotun.dk) samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

#### Underlag

Godkendt underlag er beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er ikke godkendt underlag til Jotuns Vådrumssystem.

### Produktdata

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelser</b>          | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.                                           |
| <b>Kulører</b>                      | Transparent blå                                                                       |
| <b>Glansgrad</b>                    | Blank                                                                                 |
| <b>Generisk type</b>                | Acryl.                                                                                |
| <b>Tørstofindhold efter volumen</b> | 34 ± 2 volumen%                                                                       |
| <b>Litervægt</b>                    | 1,02                                                                                  |
| <b>pH værdi</b>                     | 8 til 8,5                                                                             |
| <b>VOC for brugsklar blanding</b>   | EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC. |

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Følg monteringsanvisningen, når Jotun Vådrumssystem anvendes, se [jotun.dk](http://jotun.dk).

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Påføres ensartet således at hele underlaget bliver behandlet.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

## Spreddeevne og filmtykkelse

|                     | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter)                                                                                                                 | Anbefalet filmtykkelse per<br>strøg (µm) |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                     |                                                                                                                                                              | Våd (beregnet)                           | Tør (beregnet) |
| <b>Kommentarer:</b> | Forlimning (fortyndes 2:1): ca. 15 m <sup>2</sup> /l pr. strøg.<br>Lim: ca. 4-5 m <sup>2</sup> /l pr. strøg.<br>Grunder: ca. 4-5 m <sup>2</sup> /l pr. strøg |                                          |                |

## Fortynder

Vand

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

## Tørretider

**Berøringsstør** 2 timer

**Kan overmales efter** Som forbehandling: Minimum 4 time(r).  
Som grunder: Minimum 12 time(r).

**Gennemhærdet** Systemet skal tørre i min. 10 dage inden det udsættes for vand.

Mindst 10 dage inden området udsættes for vand.

## Brugsanvisning

### Opbygning af et vandtæt system

**Forarbejde:** Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med JOTUN Vådrumsspartel. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.

**Overgangen mellem væg og gulv:** Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlappe min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. JOTUN Grunder og Lim til Vådrum og LADY Aqua/JOTAPROFF Aquatech/JOTAPROFF Vådrum 20 påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med JOTUN Spatel Vådrum. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådrumssystem.

Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingssystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingssystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumsfugemasse i overgangen mod malingssystemet.

**Rørgennemføringer:** Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med JOTUN Grunder og Lim til Vådrum, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes fugen med egnet vådrumsfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchetter i vådrumsfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådrumsfugemasse.

**Grunder:** Alle sugende underlag grundes med JOTUN Grunder og Lim til Vådrum fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Tørretid er minimum 4 timer.

**Vægbeklædning:** Påfør JOTUN Grunder og Lim til Vådrum ufortyndet. Forbrug 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Brug en langhåret malerrulle. Monter JOTUN Glasvæv/-filt. Når glasvævet/-filten sættes op, skal JOTUN Grunder og Lim til Vådrum stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlappning i indgående hjørner. Monter max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det

### JOTUN Grunning og lim for våtrom

vigtigt at disse udglattes. Dette gøres bedst med en stiv plastikspatel, som er afrundet i kanterne med slibepapir. Påfør JOTUN Grunder Lim til Vådrum som grunder. Grunderen påføres herefter ufortyndet vådt-i-vådt. Lad grunden tørre i 12 timer.

Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet JOTUN Grunder og Lim til Vådrum henover skaden.

**Topstrøg:** 2 x LADY Aqua/JOTAPROFF AquaTech/JOTAPROF Vådrum 20.

### Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådrumssystem

**Forarbejde:** Rengøres med JOTUN Specialvask før Maling, slibes mat og afstøves.

**Topstrøg:** 2 x LADY Aqua/JOTAPROFF AquaTech/JOTAPROF Vådrum 20.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet). JOTUN Specialvask Før Maling anbefales. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være  $< +40^{\circ}\text{C}$ .

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Godkendelser



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 927229

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.